



Technische Fiche - Pinto Acryl Kalei

Beschrijving en bestemming van het product

Pinto Acryl Kalei is een gebruiksklare structuurverf die aangebracht wordt met een blokborstel. Pinto Acryl Kalei is oplosmiddelvrij, ademend, weersbestendig en stootvast. Uiterst geschikt voor het schilderen van diverse minerale ondergronden. Voor nieuwe of reeds geschilderde ondergronden zoals baksteen, beton, pleister, sierpleister, gyproc,... Pinto Acryl Kalei is geschikt voor gevels, wanden en plafonds, voor binnen en buiten.

Bindmiddel: acrylaatdispersie

Pigment: anorganische pigmenten

Kleur: wit en pasteltinten tot midden pasteltinten

Glans: mat

Technische gegevens

Droogtijden: overschilderbaar: 8 uur

doordroog: 48 uur

VOC: < 1 g/L

Europees maximum toegelaten waarde voor dit product: (Cat A/a): 30 g/L (2010)

Theoretisch rendement: 1,5 m²/kg / laag

Het praktisch rendement kan in belangrijke mate beïnvloed worden door de ruwheid en porositeit van de ondergrond en de aangebrachte laagdikte.

Oppervlaktevoorbereiding

Het oppervlak dient steeds zuiver en droog te zijn. Indien aan het te behandelen oppervlak fouten, zoals scheuren, zouden aanwezig zijn, dewelke aanleiding kunnen geven tot waterinsijpeling, dienen deze eerst met geschikte middelen te worden verholpen. Stof en andere onzuiverheden kunnen worden verwijderd met een hogedrukpuit. Hardnekkige aangroei van schimmels, algen of mossen, vooraf behandelen met Fungex (werkwijze: zie technische fiche), gevolgd door een grondige reiniging. Wachten tot volledige droging, alvorens het verfsysteem aan te brengen. Indien het nieuwe, minerale en poreuze ondergronden betreft, is het gebruik van Pinto Aquafix steeds aanbevolen (werkwijze: zie technische fiche). Bij het aankleuren van Pinto Acryl Kalei, steeds mengen met een mechanische roerder.

Gebruikswijze

Steeds goed (mechanisch) oproeren voor gebruik. Pinto Acryl Kalei gelijkmatig aanbrengen met borstel, spatel of honingraatrol. Steeds gebruik maken van roestvrije materialen. Eens aangebracht, is er een open werktijd van 20 minuten om de structuur te bepalen. Om aanzetten te vermijden, is het aan te raden samenvloeiende vlakken zonder onderbreking af te werken. Het gereedschap wordt na de schilderwerken het best onmiddellijk met water gereinigd.

Afwerking

Bij applicatie buiten, Pinto Acryl Kalei steeds afwerken met één laag Pinto Resacryl Satin of Pinto Resacryl Mat Velouté. Binnen kan Pinto Acryl Kalei afgewerkt worden met één laag Pinto Libomat (diepmat), een laag Pinto Libodur (fluweelmat) of Pinto Acrylon (zijdeglanzend).

Applicatievoorwaarden

Pinto Acryl Kalei niet verwerken onder de 8 °C en bij een luchtvochtigheid hoger dan 85%. Tijdens en na de verwerking, bij binnentoepassing, de ruimte voldoende verluchten.

Stockgestabiliteit

Minimum 12 maanden in de originele, ongeopende verpakking op een vorstvrije plaats. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: www.schellaert.be

De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Schellaert geeft hierbij dan ook geen enkele garantie naar functionaliteit of resultaat en neemt dan ook geen enkele aansprakelijkheid op in dit verband. Wij nodigen onze klanten uit de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze technische afdeling. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.