



Technische Fiche - Pinto Muroprim

Beschrijving en bestemming van het product

Pinto Muroprim is een technisch hoogwaardige primer. De voordelen van de klassieke solvent-alkydverven (o.a. goede vloeï en hoge penetratie in de ondergrond) werden gecombineerd met de goede eigenschappen van de acrylaat dispersieverven (o.a. snelle droging). Deze primer heeft bovendien een uitstekende dekkraft. Pinto Muroprim uniformiseert de verschillen in zuigkracht van de verschillende ondergronden. Door zijn buitengewone goede vloeï en in combinatie met de diverse Pinto Murocyl verven bekomt men een zeer verzorgd eindresultaat. Pinto Muroprim spat niet en laat zich zeer gemakkelijk verwerken. Pinto Muroprim mag alleen maar binnen gebruikt worden. Geschikt op muren, plafonds, pleisterwerk, gipskartonplaten, oude herstellde oppervlakten, baksteen, platen type Eternit, beton, oude verflagen na een degelijke voorbereiding.

Bindmiddel: Hybride systeem bestaande uit zeer fijne hoogwaardige acrylaatdispersies, titaandioxide, hoogwaardige extenders.

Kleur: Zie kleurenkaart. Daarnaast kunnen nog 8.000 andere kleuren bekomen worden via het Color Dispenser systeem, waaronder de Pinto-waaier, RALkleuren, British Standard, NCS en Eurotrend.

Technische gegevens

Densiteit (KG/L): 1.39 – 1.43 g/cm³

Vaste stof (gewicht%): 56 - 58%

Viscositeit (mPas): 20 000 – 25 000

Droogtijden: stofdroog ongeveer: 1 uur
overschilderbaar: 5-10 uur

VOC: < 30 g/L

Europees maximum toegelaten waarde voor dit product: (Cat A/a): 30g/L (2010)

Dit product bevat minder dan 30 g/L VOS producten.

Theoretisch rendement: ongeveer 8-12m²/L en per laag

Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij spuitapplicatie.

Oppervlaktevoorbereiding

De ondergronden moeten steeds zuiver en in goede staat zijn. Oude verflagen eerst goed ontvetten en lichtjes opschuren. Bij nieuwe ondergronden Pinto Muroprim maximum 15% verdunnen met water.

Gebruikswijze

Eén laag Pinto Muroprim, vervolgens afwerken met één van de Pinto Murocyl verven geeft in de meeste gevallen een zeer verzorgd eindresultaat.

- Minimum temperatuur (omgeving en object): 5°C
- Verwerking met - Borstel of rol: niet verdunnen
- Airless: 5 à 10 % water mag toegevoegd worden

Stockagestabiliteit

1 jaar in goed gesloten verpakking en temperaturen tussen 0 en 30 °C.

Verpakking

2,5L – 10L

De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: www.schellaert.be

De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Schellaert geeft hierbij dan ook geen enkele garantie naar functionaliteit of resultaat en neemt dan ook geen enkele aansprakelijkheid op in dit verband. Wij nodigen onze klanten uit de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze technische afdeling. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.

SCHELLAERT NV

Dendermondsesteenweg 75 · 9300 Aalst · Belgium

Tel. 0032 53 77 77 99 · Fax 0032 53 78 33 83

info@schellaert.be · www.schellaert.be