



## Technische Fiche - Pinto Resacryl

### Beschrijving en bestemming van het product

Pinto Resacryl is een hoogwaardige watergedragen schimmel- en algenwerende 100% zuivere acrylaatdispersieverf voor de decoratie en bescherming van wanden en gevels, zowel binnen als buiten. De droge verffilm heeft een zeer lage wateropname waardoor het product bijzonder geschikt is voor de bescherming van keukens, badkamers, wasplaatsen, bakkerijen, buitenmuren in vochtige omgeving, enz. De uitstekende weersbestandheid van Pinto Resacryl maakt het product uitzonderlijk geschikt voor buitengevels. Pinto Resacryl hecht o.a. op beton, baksteen, cement, plaaster, bepleistering, oude alkydverven, zink en PVC kunststof.

**Bindmiddel:** 100% zuivere acrylaatdispersie

**Kleur:** wit. Zie kleurenkaart (stockkleuren). Daarnaast zijn 8.000 kleuren te bekomen via Color Dispenser systeem, waaronder NCS, Eurotrend, RAL, BS, enz.

**Glans:** satijn of mat velouté

### Technische gegevens

**Densiteit:** 1.35 ( $\pm$  0.1) g/cm<sup>3</sup>

**Vaste-stof-gehalte:** in volume: 46 ( $\pm$  2) %  
in gewicht: 60 ( $\pm$  2) %

**Droogtijden:** stofdroog: 30 minuten  
droog: 2 uur  
overschilderbaar: 4 uur

**VOC:** < 30 g/L (cat. A/c)

**Theoretisch rendement:** 6-10 m<sup>2</sup>/L

Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij spuit applicatie.

### Oppervlaktevoorbereiding

Het oppervlak dient steeds zuiver en droog te zijn. Indien aan het te behandelen oppervlak fouten, zoals scheuren, zouden aanwezig zijn, dewelke aanleiding kunnen geven tot waterinsijpeling, dienen deze eerst met geschikte middelen te worden verholpen. Stof en andere onzuiverheden kunnen worden verwijderd met een hogedrukspuit. Hardnekkige aangroei van schimmels, algen of mossen, vooraf behandelen met Fungex (werkwijze: zie technische fiche), gevolgd door een grondige reiniging. Wachten tot volledige droging, alvorens het verfsysteem aan te brengen. Indien het nieuwe, minerale en poreuze ondergronden betreft, is het gebruik van Pinto Aquafix steeds aanbevolen (werkwijze: zie technische fiche). Voor oudere, poederende ondergronden of verflagen voor buitentoepassingen wordt Surface Conditioner aanbevolen (werkwijze: zie technische fiche).

### Gebruikswijze

Voor nieuwe schilderwerken kan Pinto Resacryl met borstel of rol worden aangebracht na de impregnatie laag Surface Conditioner of Pinto Aquafix. Een eerste laag wordt dan tot 10% afdgedund met leidingwater, waarboven een tweede laag Pinto Resacryl onafgedund kan worden aangebracht. Het gereedschap wordt na de schilderwerken het best onmiddellijk met leidingwater gereinigd.

### Applicatievoorwaarden

Pinto Resacryl niet verwerken onder de 5 °C en bij een luchtvochtigheid hoger dan 85%.

### Stockgestabiliteit

Minimum 24 maand in de originele, ongeopende verpakking op een vorstvrije plaats.

De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: [www.schellaert.be](http://www.schellaert.be)

*De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Schellaert geeft hierbij dan ook geen enkele garantie naar functionaliteit of resultaat en neemt dan ook geen enkele aansprakelijkheid op in dit verband. Wij nodigen onze klanten uit de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze technische afdeling. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.*